

Grunt do powierzchni chłonnych

- Ogranicza chłonność podłoża
- Wzmacnia warstwę powierzchniową

Produkt

OPTIMAX OG 720 grunt do powierzchni chłonnych - to wysokiej jakości emulsja gruntująca obniżająca chłonność z przeznaczeniem do większości typowych podłoży budowlanych. W sposób powierzchniowy zabezpiecza podłoże przed zbyt nadmierną nasiąkliwością. Produkt zgodny z: PN-C-81906/2003. Deklaracja Zgodności nr OPT-720/2011.

Zastosowanie

OPTIMAX OG 720 to wysokiej jakości emulsja gruntująca obniżająca chłonność podłoża. Znajdująca zastosowanie dla większości typowych podłoży budowlanych, tj. na nośnych podłożach mineralnych, powierzchniach betonowych, płytach kartonowo-gipsowych, starych (aczkolwiek niezłuszcających się) powłokach malarskich. Wzmacnia podłoże w warstwie powierzchniowej, obniża jego chłonność, zwiększa także przyczepność do podłoża stosowanych tynków cienkowarstwowych. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu, olejów, resztek farb, powłok antyadhezyjnych i innych środków utrudniających penetrację podłoża. Powłoki piaskujące lub kredujące i silnie chłonne podłoża wzmocnić gruntem głęboko penetrującym.

Przygotowanie gruntu

Grunt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, zagęszczać bądź rozcieńczać. Po otwarciu opakowania całość gruntu należy dokładnie wymieszać celem uzyskania jednorodnej konsystencji.

Sposób użycia

Grunt OG 720 można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze od +5 °C do +25 °C. Powierzchnia nadaje się do ponownego zagruntowania po ok. 12 godzinach, natomiast do dalszego użytkowania po ok. 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. Zagruntowaną powierzchnię zaleca się pokryć tynkiem w ciągu trzech dni od nałożenia. Powierzchnia pozostawiona na dłużej niż 30 dni powinna być zagruntowana ponownie.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża wynosi ok. 0,1-0,2 l/m². Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Środki ostrożności

Chronić oczy i skórę przed zabrudzeniem. Stosować stosowną odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.

Opakowania

Kanister pojemności 10 l.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 °C do +25 °C. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na opakowaniu). Resztki produktu należy przełożyć do jak najmniejszego, czystego, suchego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać zgodnie z terminem ważności.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z PN-C-81906/2003 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.