

Zaprawa tynkarska wyrównawcza OZ 406

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Uniwersalne zastosowanie
- Łatwa obróbka

Produkt

OPTIMAX OZ 406 jest fabrycznie przygotowaną, gruboziarnistą zaprawą tynkarską z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, specjalnych lekkich kruszyw gliczowych, wysokojakościowego cementu i dodatków poprawiających wiązanie i aplikację, gotową do użycia po dodaniu wody.

Produkt zgodny z PN-EN 998-1. Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska

Deklaracja Zgodności nr OPT-406/2017

Zastosowanie

OZ 406 stosuje się jako zaprawę tynkarską do uzupełniania dużych ubytków w elementach murowych jak również do tynkowania renowacyjnego i podstawowego większości typowych podłoży mineralnych w przypadkach gdzie konieczne jest zastosowanie grubszej warstwy tynku w jednorazowej aplikacji.

Obróbka

Zawartość worka rozrobić z ok. 3,0-3,5 l czystej wody za pomocą wolnoobrotowego mieszadła lub betoniarki, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. półtorej godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Podłoże pod aplikację tynku musi być czyste, niepyłące i stabilne. Nie może być przemarznięte, suche i powinno być zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, deszczu i silnego wiatru. Zaleca się zastosować obrzutkę cementową która zwiększy przyczepność tynku do podłoża. W miejscach łączenia ścian z innymi materiałami oraz w brzdach instalacyjnych należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Zaprawę należy nakładać kielnią trapezową lub trójkątną. Nanosząc zaprawę należy zwracać uwagę na jej równomierne rozłożenie.

Temperatura stosowania

Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 do +25 °C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Uwagi specjalne

Poza czystą wodą do zaprawy OZ 406 nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji.

Dane techniczne

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)

Wytrzymałość na ściskanie: CS II (> 1,5 MPa)

Przyczepność: > 0,2 N/mm²; FP = A lub B

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: $\mu < 12$

Absorpcja wody: W0

Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry}$) [W/m*K]: Dla P = 50% $\lambda = 0,67$; Dla P = 90% $\lambda = 0,76$

Ziarno: do 2,0 mm

Kolor: naturalnie szary

Wydajność

Z jednego 25 kg worka OZ 406 po dodaniu odpowiedniej ilości wody, uzyskamy 18 l gotowej do użycia zaprawy.

Opakowania

OZ 406 dostarczana jest w wielowarstwowych workach papierowych po 25 kg.

Składowanie

OZ 406 należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach. Zalecany czas składowania: 12 miesięcy.

Nadzór

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu Produkcyjnego OPTIMAX zgodnie z normą PN-EN 998-1 oraz stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

Wskazówki bezpieczeństwa

Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.